

TYTAN PROFESSIONAL WINS EPDM

Lepidlo 600 ml čierna



10048939

Lepidlo TYTAN WINS na EPDM je určené na upevňovanie EPDM membrán pri montáži okenných konštrukcií vo vnútri aj vonku budov. Odporúča sa najmä na lepenie EPDM-membrán pri tesnení spodnej vonkajšej zóny pod balkónovými a terasovými dverami. Výrobok je pružný a má veľmi dobrú priľnavosť k väčšine stavebných podkladov, ako sú: hliník, PVC, drevo, PUR, XPS, silikátové tvárnice, pórobetón, keramické tvárnice, tehly, omietky atď., a má zvýšenú priľnavosť k EPDM.



VÝHODY

- rýchla a jednoduchá aplikácia lepidla zaručuje čistotu práce, pohodlie a úsporu času pri montáži
- lepidlo je pružné, vďaka čomu je ideálne na tesnenie a upevňovanie EPDM membrán, čím zabezpečuje ich spoľahlivé a trvalé upevnenie
- je odolný voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu, čím zaručuje dlhodobé spoje
- neobsahuje rozpúšťadlá
- vyznačuje sa vysokou priľnavosťou k rôznym podkladom – hliníku, PVC, drevu, PUR, XPS, silikátovým tvárniciam, pórobetónu, keramickým tvárniciam, tehľám a omietkam, čo ho robí univerzálnym pri montáži EPDM pásov

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- upevňovanie EPDM membrán pri montáži okenných rámov
- tesnenie spodnej vonkajšej časti pod balkónovými a terasovými dverami
- aplikácia vo vnútri aj vonku budov
- lepenie EPDM pásov na hydroizoláciu miest vystavených stojatej vode
- použitie na podkladoch, ako sú hliník, PVC, drevo, PUR, XPS, silikátové tvárnice, pórobetón, keramické tvárnice, tehly a omietky
- rýchla a jednoduchá aplikácia pomocou vytlačacieho zariadenia

1/4

Dátum aktualizácie: 23.07.2026

Selena FM S.A.

ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland

tel. +48 71 78 38 290, e-mail: office@selena.com, www.selena.com



TECHNICKÉ ÚDAJE

Nezatvrdnuté	Hodnota
Základ: silanizovaný polymér	+
Suchý zvyšok [%]	~100
Hustota [g/cm ³]	1,60 - 1,70
Lehota spracovania (v závislosti od okolitých podmienok a vlastností podkladu) [min]	5 - 15
Nevytvrdnuté - testované pri 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti	Hodnota
Rychlost vytvrzování [mm/24h]	3 - 4
Vytvrdnuté - testované po 4 týždňoch pri 23 °C a 50 % relatívnej vlhkosti	Hodnota
Tvrdosť (Shore A)	55 - 65
Napätie pri pretrhnutí (ISO 37) [MPa]	2,1 - 2,6
Zatvrdnuté	Hodnota
Predĺženie pri pretrhnutí (ISO 37) [%]	80
Odolnosť proti odtrhnutiu v mieste spoja membrány EPDM a podkladu z bežného betónu (PN-EN ISO 8510-2:2010) [N/25 mm ²]	≥25
Odolnosť proti odtrhnutiu v mieste spoja membrány EPDM a podkladu z pórobetónu (PN-EN ISO 8510-2:2010) [N/25 mm ²]	≥11
Odolnosť proti odtrhnutiu na spoji membrány EPDM a podkladu z keramickej tehly (PN-EN ISO 8510-2:2010) [N/25 mm ²]	≥13
Teplotná odolnosť [°C]	-30 - +80
Podmienky pre aplikáciu	Hodnota
Optimálna teplota na lepenie [°C]	+15 - +20
Aplikačná teplota [°C]	+5 - +30
Optimálna relatívna vlhkosť vzduchu [%]	60
Farba	Hodnota
Čierna	+

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred aplikáciou si prečítajte bezpečnostné pokyny uvedené v karte bezpečnostných údajov (MSDS).

Príprava podkladu

- Lepené povrchy musia byť rovné, bez nečistôt a látok, ktoré sťažujú lepenie.
- Je potrebné odstrániť všetky látky znižujúce priľnavosť a povrch odprašiť.
- Absorpčné podklady (napr. betón, pórobetón) je pred lepením potrebné ošetriť vhodným prípravkom (napr. hlboko penetrujúcim základom Tytan) v súlade s aktuálnym technickým listom výrobcu.
- Podklady môžu byť mierne vlhké, je však potrebné vyhnúť sa viditeľnej alebo stojatej vode.
- Odporúča sa odstrániť masť z EPDM pomocou izopropanolu.

Príprava produktu

- Do pištole vložte správne narezaný aplikátor a tubu s lepidlom.

Aplikácia

- Lepidlo nanášajte v líniách alebo bodovo na podklad.
- Dobre rozotrieť tak, aby šírka škáry bola približne 1 mm.
- Priložte lepený diel a silno ho pritlačte.
- Polohu lepených plôch je možné korigovať približne 15 úť od momentu nalepenia bez toho, aby sa lepené prvky odlepili.
- Aplikované lepidlo sa nesmie nanášať súvisle na neabsorbujúci povrch, ktorý sa má lepiť, pretože vytvrdzovanie lepidla prebieha pod vplyvom vlhkosti obsiahnutej vo vzduchu, ako aj v lepených materiáloch.

Ráče po dokončení aplikácie

- Čistenie: suchá handrička alebo extrakčný benzín pred vytvrdnutím; po vytvrdnutí mechanicky.
- NEUMÝVAJTE SI RUKY ROZPÚŠŤADLOM.

Poznámky / obmedzenia

- Odporúča sa vyskúšať adhéziu pred aplikáciou.
- Nie je vhodné pre PE, PP, teflón a živичné povrchy.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Všetky uvedené parametre vychádzajú z laboratórnych testov zodpovedajúcich interným normám výrobcu a závisia silne od podmienok vytvrdzovania produktu (napr. Okolité teplota, povrchová teplota, kvalita použitého vybavenia a zručnosti osoby, ktorá výrobok aplikuje).

DOPRAVA / SKLADOVANIE

Produkt je možné skladovať do 12 mesiacov od dátumu výroby v pôvodne uzavretých obaloch, na suchom mieste, chránené pred mrazom a prehriatím, pri teplotách od +5°C do +30°C.

KATALÓGOVÉ ÚDAJE

Nominálna kapacita / objem / veľkosť	Farba	Počet kusov v spoločnom balení	Index	Kód EAN
600 ml	čierna	12	10048939	5902120203482

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Podrobné informácie nájdete na karte bezpečnostných údajov materiálu, ktorá je k dispozícii u výrobcu na požiadanie. Likvidácia výrobku: zvyšky výrobku a prázdne kartuše je nutné zlikvidovať v súlade s platnými miestnymi predpismi.

Všetky písomné a ústne informácie, odporúčania a pokyny sú poskytované v súlade s naším najlepším vedomím, na základe skúšok a skúseností, v dobrej viere a v súlade so zásadami výrobcu. Každý používateľ tohto materiálu si musí skontrolovať všetkými možnými spôsobmi vrátane kontroly finálneho výrobku v zodpovedajúcich podmienkach, či sú dodané materiály vhodné na zamýšľaný účel. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v dôsledku nesprávnej alebo chybnej aplikácie materiálov výrobcu.