TYTAN PROFESSIONAL Vnútorná Okenná Páska Pre Vzduchotesnú Montáž 100 mm x 25 m červená

10054262

Vnútorná okenná páska na tesnú montáž Tytan Professional je samolepiaca parotesná páska určená na utesnenie spojov okenných a dverových rámov so zárubňami z vnútornej strany budovy. Vytvára bariéru, ktorá obmedzuje prenikanie vodnej pary do montážneho spoja, čím pomáha chrániť izolačnú vrstvu z polyuretánovej peny pred navlhnutím. Vrstva lepidla po celej ploche pásky zaisťuje tesné spojenie s bežnými stavebnými podkladmi a dodatočný samolepiaci pás uľahčuje upevnenie pásky k okennému alebo dverovému rámu. Systém „finger lift“ uľahčuje odstránenie ochranného filmu, zatiaľ čo špeciálna štruktúra povrchu pásky umožňuje jednoduché omietanie a zlepšuje priľnavosť cementových lepidiel.



VÝHODY

- vysoká parotesnosť (Sd ≥ 50 m) – obmedzuje prenikanie vodnej pary z vnútorného priestoru budovy do montážneho spoja
- vrstva lepidla po celej ploche pásky – zaisťuje tesné spojenie s bežnými stavebnými materiálmi
- dodatočná samolepiaca páska – umožňuje pohodlné upevnenie pásky na rámy okien a dverí
- systém „finger lift“ – uľahčuje rýchle odstránenie ochranného filmu počas nanášania
- povrch pripravený na omietanie – uľahčuje dokončovacie práce a zlepšuje priľnavosť cementových lepidiel

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- tesnenie spojov okenných a dverových rámov s zárubňami z vnútornej strany budovy
- vytvorenie vnútornej parozábrany v montážnom spoji okenných a dverových konštrukcií
- ochrana izolačnej vrstvy z polyuretánovej peny pred prenikaním vodnej pary z vnútra budovy
- montáž okien a dverí v budovách s tradičnou konštrukciou a drevenou rámovou konštrukciou

Dátum aktualizácie: 03.11.2026

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com
Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parameter	Hodnota
Ddĺžka (PN –EN 1848-2:2003) [m]	25,0 (-0,0/+0,2)
Šírka (PN –EN 1848-2:2003) [mm]	100 (±2,0)
Pevnosť v ťahu, MPa: pozdĺžne / priečne [MPa]	≥ 7,5 / ≥ 6,0
Relatívne predĺženie pri maximálnej sile: pozdĺžne / priečne [%]	≥ 55,0 / ≥ 70,0
Difúzny odpor určený hrúbkou vzduchovej vrstvy s ekvivalentným difúznym odporom Sd, pri teplote +23°C a RH 50/93 % [m]	≥ 50,0
Priľnavosť k drevenému podkladu N/10 mm (PN-EN ISO 29862:2019 v= (5,0 ±0,2) mm/s)	≥ 11,9
Priľnavosť k podkladu z pórobetónu N/10 mm (PN –EN ISO 29862:2019 v=(5,0 ±0,2) mm/s)	≥ 12,1
Aplikačná teplota [°C]	+5 - +35

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred začatím použitia si prečítajte technický list výrobku.

Príprava podkladu

- Povrch by mal byť čistý, suchý a odmastený.

Aplikácia

- Rozviňte pásku z rolky, priložte ju k dĺžke škáry a odstrihnite na požadovanú dĺžku. Odstráňte ochrannú fóliu z lepiacej vrstvy pásky a prilepte ju na povrch rámu okenného alebo dverového krídla zo strany dilatačnej škáry. Po vykonaní mechanickej montáže okenného alebo dverového krídla vyplňte dilatačnú škáru penou PU. Po úplnom vytvrdnutí peny PU odrežte jej prebytok špeciálnym nožom TYTAN. Odlepte ochrannú fóliu z pásky a prilepte pásku na povrch ostenia tak, aby tesne zakryla penu PU a celú dilatačnú škáru.

Ráce po dokončení aplikácie

- Produkt je možné odstrániť mechanicky. Zvyšky je možné vyčistiť organickým rozpúšťadlom, ako je acetón alebo extrakčný benzín – za predpokladu, že použité rozpúšťadlo nepoškodí povrch.

Poznámky / obmedzenia

- Ošetrenie okenných rámov je potrebné vykonať do 9 mesiacov od inštalácie pásky alebo ju chrániť pred priamym slnečným žiarením.

Dátum aktualizácie: 03.11.2026

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com
Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312

DOPRAVA / SKLADOVANIE

Skladujte na suchom mieste pri teplote od +5°C do +25°C v pôvodnom obale po dobu 24 mesiacov.

KATALÓGOVÉ ÚDAJE

Nominálna kapacita / objem / veľkosť	Farba	Počet kusov v spoločnom balení	Index	Kód EAN
100 mm x 25 m	červená	1	10054262	5902120267460

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Počas práce je zakázané jesť, piť a fajčiť.

Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami.

Po ukončení práce si umyte ruky vodou a mydlom.

Suroviny ani samotný výrobok nie sú klasifikované ako nebezpečné látky. Zvyšky pások a materiály z demontáže predstavujú plastový odpad. Ochranná fólia by sa mala považovať za zmiešaný obalový odpad, zatiaľ čo kartónové škatule spolu s výplňami za obalový odpad z papiera a lepenky.

Dátum aktualizácie: 03.11.2026

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com
Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312