
TYTAN PROFESSIONAL Vonkajšia Okenná Páska Pre Vzduchotesnú Montáž 100 mm x 25 m čierna

10054261



Vonkajšia okenná páska na tesnú montáž Tytan Professional je samolepiaca paropriepustná páska určená na utesnenie spojov okenných a dverových rámov so zárubňami z vonkajšej strany budovy. Umožňuje difúziu vodnej pary z montážneho spoja smerom von, pričom zároveň chráni pred prenikaním vzduchu a vody, čo potvrdzuje trieda priepustnosti vzduchu 4 a trieda vodotesnosti 9A. Vrstva lepidla po celej ploche pásky zaisťuje tesné spojenie s bežnými stavebnými podkladmi a dodatočný samolepiaci pás uľahčuje upevnenie pásky k okennému alebo dverovému rámu. Systém „finger lift“ uľahčuje odstránenie ochranného filmu, zatiaľ čo špeciálna štruktúra povrchu pásky umožňuje ľahké omietanie a zlepšuje priľnavosť cementových lepidiel. Páska je určená na použitie v miestach chránených pred priamym pôsobením poveternostných vplyvov, napr. v rámci systémov vonkajšej tepelnej izolácie ETICS.

VÝHODY

- vysoká paropriepustnosť (Sd ≤ 1,1 m) - umožňuje difúziu vodnej pary z montážneho spoja smerom von
- ochrana spoja pred prenikaním vody - trieda vodotesnosti 9A
- vysoká tesnosť, väčší komfort pri používaní priestorov - trieda priepustnosti vzduchu 4
- vrstva lepidla po celej ploche pásky - zaisťuje tesné spojenie s bežnými stavebnými materiálmi
- dodatočný samolepiaci pásik - umožňuje pohodlné upevnenie pásky na rámy okien a dverí
- systém „finger lift“ - uľahčuje rýchle odstránenie ochranného filmu počas nanášania
- povrch pripravený na omietanie - uľahčuje dokončovacie práce a zlepšuje priľnavosť cementových lepidiel

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

- tesnenie spojov okenných a dverových rámov s zárubňami zo strany exteriéru budovy
- vytvorenie vonkajšej paropriepustnej vrstvy v montážnom spoji okenných a dverových konštrukcií
- tesnenie montážnych spojov spôsobom umožňujúcim difúziu vodnej pary smerom von
- montáž okien a dverí na miestach chránených pred priamym pôsobením poveternostných vplyvov, napr. v rámci systémov vonkajšej tepelnej izolácie ETICS

Dátum aktualizácie: 03.11.2026

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com
Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312

TECHNICKÉ ÚDAJE

Parameter	Hodnota
Ddĺžka (PN –EN 1848-2:2003) [m]	25,0 (-0,0/+0,2)
Šírka (PN –EN 1848-2:2003) [mm]	100 (±2,0)
Zmena lineárnych rozmerov, po 6 h pri teplote + 80°C: pozdĺžne / priečne [%]	- 4,5 + 1,0 / ± 1,0
Pevnosť v ťahu, MPa: pozdĺžne / priečne [MPa]	≥ 6,0 / ≥ 2,0
Relatívne predĺženie pri maximálnej sile: pozdĺžne / priečne [%]	≥ 40,0 / ≥ 60,0
Difúzny odpor určený hrúbkou vzduchovej vrstvy s ekvivalentným difúznym odporom Sd, pri teplote +23°C a RH 50/93 % [m]	≤ 1,1
Priľnavosť k drevenému podkladu N/10 mm (PN-EN ISO 29862:2019 v= (5,0 ±0,2) mm/s)	≥ 11,9
Priľnavosť k podkladu z pórobetónu N/10 mm (PN –EN ISO 29862:2019 v=(5,0 ±0,2) mm/s)	≥ 12,1
Priepustnosť vzduchu (pri rozdiele tlakov 600 Pa), trieda (PN-EN 12207:2017)	4
Vodotesnosť (pri tlakovom rozdiele 600 Pa), trieda (PN –EN 12208:2001)	9A
Koeficient infiltrácie vzduchu, $m^3/(m \cdot h \cdot daPa^{2/3})$	< 0,1
Aplikačná teplota [°C]	+5 - +35
Odolnosť voči UV [max.] [mesiace]	9

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred začatím použitia si prečítajte technický list výrobku.

Príprava podkladu

- Povrch by mal byť čistý, suchý a odmastený.

Aplikácia

- Rozviňte pásku z rolky, priložte ju k dĺžke škáry a odstrihnite na požadovanú dĺžku. Odstráňte ochrannú fóliu z lepiacej vrstvy pásky a prilepte ju na povrch rámu okenného alebo dverového krídla zo strany dilatačnej škáry. Po vykonaní mechanickej montáže okenného alebo dverového krídla vyplňte dilatačnú škáru penou PU. Po úplnom vytvrdnutí peny PU odrežte jej prebytok špeciálnym nožom TYTAN. Odlepte ochrannú fóliu z pásky a prilepte pásku na povrch ostenia tak, aby tesne zakryla penu

Dátum aktualizácie: 03.11.2026

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com
Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312

PU a celú dilatačnú škáru.

Ráce po dokončení aplikácie

- Produkt je možné odstrániť mechanicky. Zvyšky je možné vyčistiť organickým rozpúšťadlom, ako je acetón alebo extrakčný benzín – za predpokladu, že použité rozpúšťadlo nepoškodí povrch.

Poznámky / obmedzenia

- Ošetrenie okenných rámov je potrebné vykonať do 9 mesiacov od inštalácie pásky alebo ju chrániť pred priamym slnečným žiarením.

DOPRAVA / SKLADOVANIE

Skladujte na suchom mieste pri teplote od +5°C do +25°C v pôvodnom obale po dobu 24 mesiacov.

KATALÓGOVÉ ÚDAJE

Nominálna kapacita / objem / veľkosť	Farba	Počet kusov v spoločnom balení	Index	Kód EAN
100 mm x 25 m	čierna	1	10054261	5902120267446

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA

Počas práce je zakázané jesť, piť a fajčiť.

Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami.

Po ukončení práce si umyte ruky vodou a mydlom.

Suroviny ani samotný výrobok nie sú klasifikované ako nebezpečné látky. Zvyšky pások a materiály z demontáže predstavujú plastový odpad. Ochranná fólia by sa mala považovať za zmiešaný obalový odpad, zatiaľ čo kartónové škatule spolu s výplňami za obalový odpad z papiera a lepenky.

Dátum aktualizácie: 03.11.2026

Selena S.A.
ul. Legnicka 48A, 54-202 Wrocław, Poland
tel. +48 71 78 38 301, e-mail: kontakt@selena.com, www.tytan.com
Selena Contact Center: 801 350 500, BDO: 000015312