



AB001-01-CZ

2011-17-06
Strana 1 ze 2



Abizol H – ALP Asfaltový penetrační lak



Abizol H je asfaltový lak modifikovaný syntetickým kaučukem a speciálními aditivami, které umožňují hlubokou penetraci podkladu a lze aplikovat i na mírně vlhkém povrchu. Je ideální pro vytvoření penetrační vrstvy pod živičnými nátěry a střešní lepenkou aplikovanou za tepla. Je vhodný pro evropské mírné klima – membrány jsou velmi odolné vůči prasklinám způsobeným mrazem, pevně přilnou k podkladu a částečně absorbují pohyb podkladu a mikropraskliny.

VÝHODY

- aplikace i na mírně vlhkém povrchu
- hluboce penetruje podklad
- odolává slabým kyselinám

TYPICKÉ APLIKACE

- penetrace betonových povrchů (např. základů) před pokládáním hydrofobních vrstev
- lehké hydrofobní izolační nátěry
- příprava podkladu, před aplikací střešní lepenkou za tepla

TECHNICKÁ DATA

Konzistence	tekutina
Barva	černá
Aplikační teplota	+5°C až +35°C
Čas schnutí	6 hodin
Doba vytvrzení	12 hodin
Spotřeba	0,2-0,3 kg/m ² na 1 vrstvu
Počet vrstev:	2-3

Technická data a návod k použití platí pro teplotu +23°C ± 2°C a vlhkost cca 60%.
Nižší teplota a vyšší vlhkost může dobu tvrzení prodloužit.

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava povrchu: Povrch nesmí být zmrzlý nebo pokrytý jinovatkou, nesmí na něm být stojatá voda. Odstranit prach, ostré hroty a jiné znečištění. Z kovových prvků odstranit rez. Mezery vyplnit a drsné povrchy překrýt cementovou maltou. Podklad musí být vyzrálý.

Aplikace Aplikovat za studena. Před použitím protřepat. První vrstvu aplikovat pomocí kostičky nebo kartáče. Při tvorbě hydrofobních nátěrů nanést 2-3 vrstvy (nanesení další vrstvy až po vyschnutí předchozí vrstvy) kostičkou, kartáčem nebo rozprašovačem.

Poznámka: Nepoužívat uvnitř budov. Obsahuje organické rozpouštědlo – nekombinovat s pěnovým polystyrenem.

Čištění: Čistit naftou nebo jiným organickým rozpouštědlem.

LOGISTICKÉ INFORMACE

EAN kód	Hmotnost	Standardní množství na paletě EURO
590 3518 05748 9	9 kg	55
590 3518 05749 6	18 kg	33

Doba skladovatelnosti je 12 měsíců od data výroby, pokud je produkt skladován v uzavřených originálních obalech na suchém a chladném místě. Lze skladovat při teplotách nižších než 0°C. Datum minimální trvanlivosti je uveden na obalu.

Xi - dráždivý
UN 1993

selen 

Selena Bohemia s.r.o., Průmyslová 1190, Lovosice 410 02
tel.: +420 416 837 387, fax: +420 416 837 401
e-mail: info@tytan.cz, www.tytan.cz



AB001-01-CZ

2011-17-06
Strana 2 ze 2

DOPRAVNÍ INFORMACE

Pozemní: ADR: class 3, PG III, UN 1993
Námořní: IMDG: class 3, PG III, UN 1993
Letecky: ICAO / IATA-DGR: class 3, PG III, UN 1993
UN číslo: 1993

BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNÍ INFORMACE

Obsahuje: 1,2,4-Trimethylbenzen - označení ES 202-436-9, 1,3,5-Trimethylbenzen – označení ES 203-604-4, Propylbenzen – označení ES 203-132-9,

Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.

OBAL ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU!.

Recyklovat podle platných právních ustanovení.

Hořlavina II. Třídy

R10 Hořlavý R37 Dráždí dýchací orgány R52/53 Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí S23 Nevdechujte páry S43 V případě požáru používejte pěnu, CO₂, hasicí prášek nebo rozstříkované vodní paprsky. S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení S62 Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení S24/25 Zamezte styku s kůží a očima S36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

Charakteristika	Jednotka
Hustota produktu	0,93 – 1,0 g/ml
Obsah organických rozpouštědel - VOC	0,04 kg/kg
Obsah celkového organického uhlíku - TOC	0,03600 kg/kg
Obsah netěkavých látek	96 %
Limit - VOC 750 g/l	skutečný obsah VOC 40 g/l

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selena vhodný i pro jeho specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selena Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.