

TYTAN PROFESSIONAL RB-20

Jednosložkové montážní lepidlo na bázi syntetického kaučuku v organických rozpouštědlech. Lepidlo je určeno pro různé montážní a dokončovací práce ve stavebnictví.

TYPICKÉ POUŽITÍ

- lepení široké škály stavebních materiálů k nejběžnějším podkladům, jako jsou: beton, omítka, dřevotříska, dřevo, sádkokarton, cihla
- lepení soklových lišt, podlahových lišt, prahů, podlahových panelů, keramických obkladů a dlažby
- lepení dekorativních prvků ze dřeva, sádky, korku, dřevotřísky, kovu, kamene, pěnového polystyrenu
- lepení minerální a skelné vaty
- fixace koberců a PVC podlahovin

VÝHODY

- lepení široké škály stavebních materiálů k nejběžnějším podkladům, jako jsou: beton, omítka, dřevotříska, dřevo, sádkokarton, cihla
- lepení soklových lišt, podlahových lišt, prahů, podlahových panelů, keramických obkladů a dlažby
- lepení dekorativních prvků ze dřeva, sádky, korku, dřevotřísky, kovu, kamene, pěnového polystyrenu
- lepení minerální a skelné vaty
- fixace koberců a PVC podlahovin

TECHNICKÁ DATA

	Parametr (při +23°C a 50%RV)	Norma/metoda/poznámka
Barva	Běžová	
Báze	syntetický kaučuk v organických rozpouštědlech	
Objemová hmotnost	1,25 ±0,05 g/cm ³	
Aplikační teplota	+10°C až +30°C	
Optimální teplota lepení	+15°C až +20°C	při 60% rel. vlhkost vzduchu
Teplotní odolnost	-20°C až +60°C	
Tvorba povrchové slupky	10 - 15 min.	
Čas úplného vytvrzení	do 72 hod.	
Vydatnost	300-500 g/m ²	

NÁVOD K POUŽITÍ

Příprava - Pracovní povrch by měl být čistý, odmaštěný a bez volných částic. Seřízněte trysku aplikační špičky na požadovaný průměr, odřízněte výstup kartuše a našroubujte špičku na kartuši lepidla. Vložte kartuši do aplikační pistole.

Aplikace – Naneste lepidlo v bodech nebo prouzcích na podklad nebo na lepený materiál. Ihned přiložte plochy k sobě a pevně je spojte s lehkým pootočením, poté je od sebe oddělte, počkejte 3–5 minut a znovu silně a rovnoměrně přitlačte. Polohu prvku lze snadno korigovat bez odpojení ještě 2–3 minuty po spojení.

Čištění - Před vytvrzením acetonem nebo lakovým benzínem (minerálními ředidly), po vytvrzení mechanicky. NEUMÝVEJTE SI RUCE ROZPOUŠTĚDLY

Datum vydání: 18.01.2020

strana 2 ze 2
Revize: 20.10.2021**Poznámka**

- doporučují se adhezní testy před aplikací
- vyhněte se kontaktu s vodou, dokud není lepidlo zcela vytvrzené
- nedoporučuje se pro PE, PP, teflon, trvale mokré povrchy
- při lepení polystyrenových prvků nanášejte lepidlo úsporně, v delších rozestupech, v tenkých proužcích, zajistěte tlak a větrání
- nedoporučuje se pro tenké polystyrenové prvky (během vytvrzování může lepidlo lehce narušit povrch)
- není vhodné pro povrchy citlivé na rozpouštědla

BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNÍ INFORMACE

Výrobek je hořlavý. Veškeré práce provádějte v dobře větraném prostoru, mimo zdroje vznícení. Nekuřte. Lepidlo skladujte v souladu s pravidly pro skladování hořlavých látek. Podrobné informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

SKLADOVÁNÍ A PŘEPRAVA

Garantovaná doba skladovatelnosti je 24 měsíců od data výroby při skladování v neotevřeném originálním obalu při teplotách +5 °C až +25 °C, v suchu, chráněno před mrazem a nadměrným teplem.

S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selenia a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selenia vhodný i pro jeho specifické použití. Selenia zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selenia Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selenia Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.